



POWER ENDUIT AGGRAPANTE

DESCRIPTION :

Est un promoteur d'adhérence assurant le bon accrochage des enduits, spécialement les mortiers d'enduit monocouche, sur les supports lisses et peu absorbants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Facilité d'utilisation
- Améliore l'adhérence des mortiers aux supports peu absorbants
- Assure une durabilité des revêtements sur façade

CHAMP D'EMPLOI :

Comme pont d'adhérence prêt à l'emploi, à appliquer directement sur des supports en béton pour assurer un bon accrochage de **POWER ENDUIT GRIS** ou **POWER MONOCOUCHE** ou tout autre enduit ou mortier à base de liants hydrauliques.

PREPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être sain, propre, dépoussiéré, non gras, exempt de mousses et de toute souillure et laitance, préparé conformément au **DTU 26.1** et à la fiche technique de l'enduit de revêtement. Les bétons seront âgés d'au moins 28 jours.

Supports admissibles : appliquer sur bétons, mortiers, carrelage, et pierres même non absorbantes.

Supports exclus : ne pas appliquer sur pierres froides (marbre...), sur peintures type Glycéro, sur supports hydrofugés, très poreux ou très absorbants. Ne convient pas pour les surfaces immergées.

MODE D'APPLICATION :

Veiller à ce que le produit soit remué et homogénéisé régulièrement pendant l'application. Le produit peut être appliqué sans ou avec ajout d'eau selon la porosité du support. Appliquer le produit à l'aide d'une brosse ou au rouleau sur la surface à traiter. Temps de séchage : de 1 à 12 h selon les conditions atmosphériques. Recouvrir **POWER AGGRAPANTE** dans un délai de 48 h.

- Appliquer L'enduit ou mortier lorsque **POWER AGGRAPANTE** est encore légèrement poisseux ou sec au toucher.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation

CONDITIONNEMENT :

Seau de 20 KG.

CONSOMMATION :

De 80 à 90 m²

CONSERVATION :

1 an dans son emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

RECOMMANDATION :

- Appliquer **POWER AGGRAPANTE** dans une température entre 5 °C et 30 °C et une humidité relative < 75 %.
- Ne pas appliquer par vent fort, par temps de pluie, sur support non poreux, peint, gelé, en cours de gel ou si risque de gel dans les 24 h.
- Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.
- Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.



Promoteur d'adhérence
pour enduit épais



Application mécanique