



POWER ENDUIT POUDRE U509

DESCRIPTION :

Enduit poudre à très hautes performances, de granulométrie très fine, pour le ragréage et le lissage à très faible épaisseur, indiqué comme sous couche de peintures et laques, à base de carbonate de calcium micronisé, résines et additifs. conforme à la norme **NF DTU59.1**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- produit respirant et naturel excellent
- rapport qualité/prix bonne maniabilité
- pour l'intérieur



PREPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être solide, portant, hors gel, absorbant, sans éléments réduisant l'adhérence et correspondre aux règles de l'art, doit être plans et ne présentent aucune irrégularité importante en surface.

CHAMP D'EMPLOI :

- Idéal au ragréage, lissage et à l'uniformisation des murs intérieurs
- Adapté pour recevoir toutes les peintures vinyliques, acryliques ou laques.

POWER ENDUIT U509 est adapté pour :

- les enduits à base de ciment non adapté
- fibrociment hydrofugé
- Enduit à base de chaux

MISE EN ŒUVRE :

À mélanger un sac de **POWER ENDUIT U509** avec 5 à 6 litres d'eau propre jusqu'à obtenir une pâte homogène; Laisser reposer environ 5 minutes avant utilisation. Les produits ayant déjà pris ne doivent en aucun cas être à nouveau malaxé ou humidifié.

Procéder à l'application d'une première couche et il est conseillé d'attendre jusqu'à 2h pour l'application de la deuxième couche. Si l'application d'une troisième couche et nécessaire, il est recommandé de bien penser la deuxième couche pour assurer un bon accrochage.

RECOMMANDATION :

- La température du support, de l'air ambiant et du matériel doit être comprise entre +5° C et +30° C pendant l'application et le séchage.
- Si le mortier a déjà commencé sa prise, il est conseillé de ne pas l'utiliser.
- Il est conseillé d'attendre minimum 24h avec de procéder à la peinture.





MODE D'APPLICATION :

CONDITIONNEMENT :

- Sac de 25 KG.

CONSOMMATION :

- environ 2 à 3 m²/kg .

CONSERVATION :

- 1 an dans son emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs.