



POWER MASTIC

DESCRIPTION :

POWER MASTIC est un mortier de jointoiment de carrelage innovant spécialement conçu pour offrir une excellente adhérence et une durabilité exceptionnelle. Sa formule avancée garantit des joints solides et résistants, tout en assurant une finition esthétique et uniforme.

PERFORMANCES TECHNIQUES ::

- Excellente adhérence sur différents types de carrelage, y compris la céramique, la porcelaine et la pierre naturelle.
- Résistance élevée à l'humidité, aux intempéries et aux variations de température.
- Finition anti-fissuration pour une durabilité accrue.
- Disponible dans une gamme de couleurs pour s'adapter à diverses esthétiques de design.
- Facile à appliquer et à nettoyer.



PREPARATION DU SUPPORT :

Assurez-vous que le support est propre, sec, solide et exempt de toute trace de poussière, de graisse ou de résidus. Les carreaux doivent être correctement posés et fixés. Les joints doivent être nets et dégagés pour assurer une adhérence optimale.

CHAMP D'EMPLOI :

POWER MASTIC est recommandé pour une utilisation en intérieur et en extérieur, sur des surfaces murales et au sol. Il convient aux applications résidentielles et commerciales, y compris les salles de bains, les cuisines, les piscines et les zones à fort trafic.

MISE EN OEUVRE :

Après avoir mélangé le **POWER MASTIC** avec de l'eau propre selon les instructions du fabricant, procéder au remplissage des joints à l'aide d'une spatule en caoutchouc ou d'une truelle. Lisser les joints avec une éponge humide pour éliminer l'excès de mortier et obtenir une finition uniforme. Laisser sécher selon les temps de prise recommandés avant de nettoyer toute trace résiduelle de mortier sur les carreaux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Temps de prise : à partir d'une heure
- Granulométrie : < 1 mm.
- Densité en poudre : +/- 1,4 kg/l.
- Densité du mortier durci : +/- 1.8 kg/l.
- Rétraction : < 1 mm/m.
- Résistance en traction à 28 jours : ≥ 1 MPa
- Résistance en compression à 28 jours : ≥ 6 MPa



RECOMMANDATION :

- Respectez les conditions de température et d'humidité (5° à 35°C).
- Eviter l'application par temps chaud ou en plein soleil.
- Protéger les zones fraîchement jointoyées de l'eau et du piétinement pendant au moins 24 heures.
- Respecter les consignes de sécurité et d'utilisation figurant sur l'emballage du produit.

CONDITIONNEMENT :

Sachet de 5 KG.

RENDEMENT :

Dépend de l'épaisseur de l'application.

STOCKAGE :

1 an dans son emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs.