



# POWER SCRAPING

## DESCRIPTION :

**POWER SCRAPING** offre une solution prête à l'emploi en tant que revêtement minéral, idéal pour être appliqué sur des surfaces existantes ou nouvellement créées, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Sa polyvalence en fait un choix adapté aussi bien pour le ragréage que pour une finition à l'effet rustique. Facile à utiliser, ce revêtement minéral à effet texturé permet de créer des surfaces esthétiques et durables avec une touche rustique distinctive.

## PREPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être propre et exempt de saleté, de graisse, d'huile, etc., et il doit être préalablement humidifié. Les irrégularités profondes doivent être préparées à l'avance.



## MISE EN OEUVRE :

Pour un bon mélange et pour la réussite des travaux, assurez-vous que l'eau de mélange est propre. Lors du malaxage, soit à la main soit à la machine, le rapport eau-mortier doit être juste pour fournir un mélange homogène, plastique, adhésif et sans grumeaux. Une fois la consistance désirée est obtenue, laisser reposer la pâte pendant une à trois minutes, puis procéder à l'application en étalant la pâte sur le support avec arasement à l'aide d'une spatule en inox. Attendre environ 2 heures pour l'application d'une deuxième couche et finir avec une taloche en plastique.

## IMPORTANT:

Pour assurer une longue durée de vie au produit, il est conseillé de le stocker sur des palettes en bois, sèches et protégées des intempéries.

Ce produit craint l'humidité.

## PERFORMANCES :

- Masse volumique apparente : 1,23 kg/L
- Masse volumique apparente : 1,23 kg/L
- Granulométrie :  $\leq 2\text{mm}$
- Résistance à la compression  $\geq 3\text{MPa}$ .
- Résistance à la flexion  $\geq 1,5\text{MPa}$
- réaction au feu : A1 (incombustible)
- rétention d'eau :  $86\% \leq \text{Re} \leq 96\%$

## CONDITIONNEMENT :

- Sac de 25 KG.

## RENDEMENT :

- 1,5 kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur

